

TX 110

enduit de rebouchage

Caractéristiques techniques :

| | |
|--------------------------------|--|
| Composition et aspect : | Enduit en poudre à base de ciment, de produits de carrières sélectionnés et de résine. La pâte obtenue est de couleur très blanche. |
| Supports : | Anciens fonds peints, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, bois peint, carrelage, carreaux de faïence, ciment, brique, béton cellulaire. |
| Recouvrement : | Le recouvrement peut se faire dès que l'enduit est ponçable avec les enduits de la gamme TOUPRET, tout papier peint ou toute peinture courante mate ou satinée. Il est conseillé de ne pas recouvrir directement de peinture époxy en phase solvant ou polyuréthane. |
| Contre-indication : | Ne pas appliquer TX 110 sur du polystyrène, ni sur du papier peint, ni en extérieur. |
| Document à consulter : | DTU 59.1 et DTU 59.4. |
| pH : | 9 à 3 heures permettant une mise en peinture rapide sans risque de virage de teinte ni d'efflorescence. |
| Temps d'utilisation : | 30 à 40mn à 20°C. |
| Couleur : | Extra-blanc. |
| Adhérence : | Conforme à la Norme NF T 30 608. |
| Produit associé : | Il est conseillé de durcir les fonds tendres avec DURCISSEUR au moins 24H avant l'application du TX 110. |
| Hygiène sécurité : | Xi, irritant. Contient du ciment. |
| Nettoyage des outils : | A l'eau. |
| Classification : | Suivant la norme AFNOR NF T 36 005 Famille III Classe 2 |
| Conditionnements : | Sacs de 5kg, 15kg. |
| Conservation : | 1 an en emballage d'origine fermé, stocké au sec. |



Informations générales :



Idéal pour : Reboucher rapidement et en toute sécurité trous et fissures de toutes tailles sur supports bruts ou peints en intérieur.

Mise en œuvre :

- Préparation des supports :**
Conformément aux DTU 59.1 et DTU 59.4, le support doit être dur, cohésif, propre, sain et sec. Il est conseillé de ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur supports surchauffés.
- Taux de gâchage :**
A consistance épaisse : 45% d'eau (soit 0,45 litre par kg de poudre).
- Épaisseur d'application :**
Sans limite d'épaisseur.
- Consommation :**
1kg de poudre comble un volume de 1 litre.
- Application :**
Au couteau à enduire.
- Délai de recouvrement :**
Dès que l'enduit est ponçable :
De 1H30 à 3H pour une épaisseur de 1mm à 1cm à 20°C et 65% HR.
De 3H à 5H pour une épaisseur de 1cm à 3cm à 20°C et 65% HR.
- Précaution d'emploi :**
Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

Avantages / Qualités :

- Mise en peinture 3H.
- Excellente adhérence même sur supports bloqués.
- Ponçage facile sans encrassement du papier de verre.
- Extra blanc.
- Sans retrait.
- Sans limite d'épaisseur par couche.



Son tack et sa blancheur permettent de coller et de jointoyer les corniches en staff.