

MONOCRYL 2.1 VELOURS

Monocouche Acrylique Professionnelle

INTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Décoration des murs et plafonds sur fonds courants et soignés (finitions A et B)
Idéale en travaux neufs de qualité supérieure et en réhabilitation pour travaux rapides et soignés
Utilisable en application monocouche ou sur impression de type **ACRYMAX** ou **ACRYSTYL IMPRESSION** (pour supports absorbants, hétérogènes, ou de couleur sombre) - Spécialement élaborée pour les travaux de réhabilitation en milieux habités.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Très haut pouvoir couvrant et garnissant grâce à la technologie EOCS (Exclusive One Coat System*)
Rendement très élevé permettant une application monocouche sur la plupart des chantiers en neuf ou en réhabilitation
Aspect velouté, agréable au touché,
Séchage rapide sans odeur permettant une réintégration des locaux dans la journée
Participe au développement durable du fait de son rendement élevé

*Système exclusif opacité en une couche

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques : Bétons et enduits ciment.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaques de plâtre.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,50 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 39% +/- 2
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13.300)	: Classe 2
Pouvoir couvrant (NF EN 13 300)	: Classe 1
Aspect du film (NF EN 13 300)	: Velouté satiné
Rendement moyen par couche	: 6.0 à 7.7 m ² par L (sans impression préalable)
Consommation moyenne par couche	: 0.13 à 0.16 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Sec au toucher : 1h minimum : Recouvrable : 3 h minimum
Classification AFNOR NF T 36 005	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010).	: Ce produit contient au maximum : 2 g/L de COV

TEINTES : Blanc et Pastel

Les teintes pastel avec indice **1,2 et 6** du nuancier CREATIONS Plus
D'autres teintes pastel de nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME MONOCOUCHE sans impression

Rouleau OCRYL 13 mm exclusivement	Plâtres, plaques de plâtre et dérivés	Maçonnerie et béton intérieur	Enduit pelliculaire Ancienne peinture acrylique lessivée blanche ou pastel
MONOCRYL 2.1	Une (1) couche à 0.16 L/m ²		

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME BICOUCHE incluant impression ACRYMAX

Rouleau OCRYL 13 mm exclusivement	Plâtres, plaques de plâtre et dérivés	Maçonnerie et béton intérieur	Enduit hydraulique Ancienne peinture acrylique foncée
ACRYMAX ACRYSTYL IMPRESSION	Une (1) couche à 0.08 L / m ²		
MONOCRYL 2.1	Une (1) couche à 0.12 L / m ²		

Sur ancienne peinture **alkyde** ou **glycérophthalique** : Impression par U'PRIM UNIVERSEL Blanc ou Pastel

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau de 13 mm (OCRYL 13), pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau pour application Airless
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après emploi.

CONDITIONNEMENT : 10 L et 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet www.Quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au : 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.